



ADETAC S

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ

Акриловый клей на водной основе для приклеивания напольных покрытий из ПВХ, виниловой плитки, ковровых покрытий, покрытий с пенополиуретановой подложкой, джута и линолеума на тканой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Акриловый, однокомпонентный
- Повышенная адгезионная способность
- Высокая схватываемость
- Только для внутреннего применения
- Рекомендуется для использования на впитывающих основаниях (типа цементных, самовыравнивающихся и т.п.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Впитывающие основания
- Традиционные цементные стяжки
- Ангидритные стяжки (на основе сульфата кальция)
- Стяжки на основе сульфата кальция
- Основания для полов с подогревом или охлаждением

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Для нанесения на ступени, цоколи, резиновые покрытия
- На невпитывающих основаниях
- На цементных стяжках с остаточной влажностью, превышающей допустимые значения
- На стяжках без надлежащей пароизоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Вязкая белесая жидкость
Вязкость по Брукфильду при 20 °C (мПа*с):	30 000–35 000
Расход: (г/м²):	
Шпатель № 2	250–300
Шпатель № 3	350–400
Шпатель № 4	400–450
Обработываемость (минут):	15–30
Окончательное затвердевание (часов):	24–48
Температура нанесения (°C):	от +15 °C до +30 °C
Нанесение / инструменты:	Шпатель
Очистка инструмента:	Водой, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Водой, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре выше +5 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	12 кг или 25 кг
Рекомендации по применению:	Не пригоден для наружного применения Не клеится на невпитывающие основания Боится мороза Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Соблюдать указания Технического паспорта и Паспорта безопасности продукта

ПРОДОЛЖЕНИЕ



ADETAC S

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Основание должно быть прочным, сухим, свободным от отслоений, и отвечать требованиям DIN 18356.

Перед нанесением следует удостовериться в наличии соответствующей пароизоляции. Обязательно проверить влажность основания инструментальным методом. Измерение влажности проводят на глубине (ок. 2–3 см) карбидным гигрометром. Не допускается нанесение на стяжки, не защищенные от возможного капиллярного поднятия влаги (всегда следует использовать соответствующую пароизоляционную мембрану). Тощие или пыльные цементные основания следует укрепить при помощи выпускаемого нашей компанией грунта PRIMER K31, обеспечивающего превосходную адгезию с клеем (см. технические характеристики), и выравнивать с использованием самовыравнивающейся смеси типа PAVILAST R или ADECEM FIBER нашего производства.

Не наносить в помещениях без ограждающих стен, окон или дверей. Не наносить, если стены и потолки в помещении недостаточно просохли.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре нанесения. Клей наносят на основание подходящим зубчатым шпателем. Выждать несколько минут (в зависимости от впитывающей способности поверхности нанесения и климатических условий окружающей среды) для частичного подсыхания клея. Клей должен подсохнуть, но сохранить способность к увлажнению задней стороны покрытия.

Уложить покрытие, равномерно прижимая его по всей поверхности для удаления пузырей воздуха. Перед нанесением всегда проверять влажность стяжки, которая должна быть ниже 2 % (для ангидритных стяжек (на основе сульфата кальция) — ниже 0,5 %). Температура окружающей среды должна быть в пределах от 15 до 30 °C, относительная влажность не должна превышать 75 %.

Перед укладкой полы и покрытия следует распаковать и выдержать несколько часов в помещении с целью их акклиматизации.

Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

-- -- --