



По вопросам приобретения и консультации:

ПЕРЕЙТИ в магазин

8 903 222 61 14

8 499 499 61 14

Акции

Скидки



VINCENT DÉCOR



DECORUM STUCCO MULTIEFFET BASE PERLE

(ДЕКОРУМ ШТУКО МУЛЬТИЭФФЕКТ БАЗА
ПЕРЛЬ)

**ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОГО МРАМОРА С
ПЕРЛАМУТРОВЫМ БЛЕСКОМ**

Основные характеристики	Образует долговечное декоративное покрытие с хорошей адгезией к основаниям. Позволяет получить разнообразные декоративные эффекты с перламутровым блеском.
Состав	На основе акрилатной водной дисперсии, натурального мраморного наполнителя и перламутровых пигментов.
Плотность	1,18 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	47 %
Область применения	Для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017.
Подготовка поверхности	Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ	РАСХОД
Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания	2,5 л / до 50 м ² в один слой
Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие	2,5 л / до 30 м ² в один слой
Decorum Stucco multieffet base Perle - декоративное покрытие	2,5 л / до 12 м ² в два слоя

Нанесение

На ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости

количество материала Decorum Stucco multieffet base Perle, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре воздуха плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 % одним из следующих способов.

Эффект «выюги»: Покрытие Decorum Stucco multieffet base Perle наносят кельмой (5580) и этой же кельмой разнонаправленными движениями формируют рисунок и фактуру. Через 4-6 ч удаляют шпателем (2602) ненужные неровности, а затем кельмой (5580) наносят второй, тонкий слой материала небольшими разнонаправленными мазками. После того, как поверхность станет матовой, полируют ее с помощью кельмы.

Эффект «губки»: Первый слой Decorum Stucco multieffet base Perle наносят валиком (737) разнонаправленными движениями. Далее через 4-6 ч наносят второй слой материала методом тампонирования влажной морской губкой (55226). После того как материал немного подсохнет, заглаживают верхушки фактуры кельмой (5580) и далее, когда поверхность станет матовой, полируют ее этой же кельмой.

Эффект «шёлка»: Decorum Stucco multieffet base Perle наносят кельмой (5580) тонким слоем участками 0,5-1,0 м², а затем этой же кельмой разнести еще сырой материал короткими разнонаправленными мазками. Через 2 часа наносят второй слой этим же методом.

Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,25 м².

Уход за покрытием	Протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения.
Расход	0,20-0,30 л/м ² на 2 слоя
Время высыхания	Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Decorum Stucco multieffet base Perle - 24 ч (полное высыхание через 7-10 дней).
Колеровка	По каталогу Decorum Stucco multieffet base Perle. Продолжительность перемешивания в шейкере - не менее 5 минут! При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.
Очистка инструмента	Водой, сразу после окончания работы.
Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.
Транспортирование и хранение	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
Фасовка, л	2.5

ИНСТРУМЕНТ



Валик - 737



Кельма - 5580



Губка натуральная - 55226



Шпатель - 2602

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016

