



MICROCEMENTO STRUTTURA

Высокопрочный декоративный материал с эффектом бетона для создания износостойких и влагостойких покрытий. Крупная фракция (основа)

Microcemento – это современный высокопрочный и износостойкий материал создающий на поверхности эффект натурального бетона. Универсальное двухкомпонентное декоративное покрытие, которое можно наносить на полы, стены и мебель.

Microcemento Struttura поставляется комплектом со связующим Legante в двух вариантах:

Struttura 5,4 кг/Legante 1,8 кг

Struttura 13,5 кг/ Legante 4,5 кг

СВОЙСТВА

- Высокая водостойкость
- Износостойкость и прочность
- Палитра готовых цветов
- Две фракции для получения различных эффектов
- Поверхность без швов и соединений
- Экологичность

КОЛЕРОВКА

Колеровка материала осуществляется компьютерным способом путём добавления универсальных пигментных паст в связующее Microcemento Legante. В связи с использованием натуральных минеральных наполнителей, рекомендуем смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, полах, колоннах, фризах и мебели внутри помещений. Для применения во влажных помещениях, предполагающих непосредственный контакт с водой, а также в качестве напольного покрытия необходимо нанесение защитного лака Microcemento Protetto.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении на стены: Microcemento Struttura подходит для нанесения на предварительно подготовленные бетонные, цементные, оштукатуренные кирпичные основания, гипсокартонные листы, гипсовую штукатурку и шпатлевку. Основание должно быть однородным, ровным, сухим, чистым, без следов масла.

Листовые деревянные основания: влагостойкая фанера, МДФ, ДСП, ОСБ плиты. При условии соблюдения правил монтажа данных деревянных поверхностей и стабильности, прочности, однородности основания на которое они закреплены.

Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом

Перед нанесением Microcemento Struttura на основание необходимо нанести 1-2 слоя грунта глубокого проникновения Decorazza Primer (в зависимости от впитывающей способности), а затем грунт-краску Decorazza Primer di Quarzo.

При нанесении на пол: Microcemento Struttura подходит для нанесения на бетонные и цементные основания.

Листовые деревянные основания: влагостойкая фанера, МДФ, ДСП, ОСБ плиты. При условии соблюдения правил монтажа данных деревянных поверхностей и стабильности, прочности, однородности основания на которое они закреплены.

Основание должно быть однородным, ровным, сухим, чистым, без следов масла и иметь прочность не менее 200-300 кгс/см²

Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом

Перед нанесением Microcemento Struttura, на основание необходимо нанести 1-2 слоя грунта Decorazza Primer (в зависимости от впитывающей способности)

РАСХОД

На один слой около 1 кг/м².

Общий расход на два слоя 1,5-3 кг/м² в зависимости от техники нанесения.

ИНСТРУМЕНТ

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, аппликатор

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

1. При необходимости заколеровать универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Microcemento. Пигменты добавляются в связующее Microcemento Legante.
2. Непосредственно перед применением необходимо смешать в заданном соотношении до однородного состояния Microcemento Struttura и Microcemento Legante в соотношении 3/1 (5,4 кг/1,8 кг; 13,5 кг/4,5 кг).

Для этого в чистую пластиковую тару наливают Microcemento Legante, а затем при постоянном перемешивании постепенно добавляют Microcemento Struttura.

! Компоненты перемешивать до однородного состояния.

! Время работы материалом после смешивания не более двух часов.

НАНЕСЕНИЕ

1. Microcemento Struttura наносится равномерным слоем на подготовленную поверхность при помощи кельмы. Время высыхания первого слоя около 3 часов. После высыхания обработать наждачной бумагой с зерном 80-120. Убрать пыль.
2. При использовании в качестве напольного покрытия после высыхания первого слоя производится армирование поверхности при помощи стеклосетки, которую необходимо укладывать с перехлестом не менее 5-10 см. Стеклосетка должны быть щелочестойкой, плотностью 150-160гр/м² и размером ячейки 4-5мм.
На стеклосетку наносится 1-2 слоя Microcemento Struttura, так чтобы полностью скрыть сетку. Материал наносится равномерным слоем, кельмой. Время между слоями 2-3 часа. После высыхания каждого слоя обработать поверхность наждачной бумагой с зерном 80-120. Убрать пыль.
3. В зависимости от желаемого эффекта кельмой наносятся 1-3 слоя Microcemento Fronte.

! Необходимо следить за рисунком каждого слоя, т.к. он будет проявляться на финишном слое Microcemento Fronte.

Время сушки между слоями – 2-3 часа. При необходимости убрать дефекты наждачной бумагой с зерном 320.

4. Через 12-24 часа после нанесения последнего слоя Microcemento Fronte обработать наждачной бумагой 320 и обеспылить.

! При применении материала в качестве напольного покрытия, а также во влажных помещениях необходимо защитить покрытие лаком Microcemento Protetto.

! При нанесении светлых цветов, во избежание эффекта «чернения» рекомендуется использовать пластиковую кельму.

СОСТАВ MICROCEMENTO STRUTTURA

Белый высокопрочный цемент

Функциональные добавки

Минеральный наполнитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Полное высыхание системы Microcemento – не менее 24 часов при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65 %. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.

! Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

12 месяцев с даты изготовления при не вскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 25°C.

УПАКОВКА:

Пластиковые ведра 5,4 кг; 13,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.decorazza.com



MICROCEMENTO LEGANTE

Связующее для Microcemento Struttura и Fronte

Microcemento – это современный высокопрочный и износостойкий материал создающий на поверхности эффект натурального бетона. Универсальное двухкомпонентное декоративное покрытие, которое можно наносить на полы, стены, мебель.

Microcemento Legante поставляется только как часть комплекта с компонентами **Struttura** и **Fronte**

СВОЙСТВА

- Высокая водостойкость
- Износостойкость
- Палитра готовых цветов
- Две фракции для получения различных эффектов
- Поверхность без швов и соединений
- Экологичность

КОЛЕРОВКА

Колеровка материала осуществляется компьютерным способом путём добавления универсальных пигментных паст в связующее Microcemento Legante. В связи с использованием натуральных минеральных наполнителей, рекомендуем смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Decorazza Microcemento используется для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, полах, колоннах, фризах и мебели внутри помещений. Для применения во влажных помещениях, предполагающих непосредственный контакт с водой, а также в качестве напольного покрытия необходимо нанесение защитного лака Microcemento Protetto.

РАСХОД

Microcemento Struttura/Legante: 3/1 (5,4 кг/1,8 кг; 13,5 кг/4,5 кг)

Microcemento Fronte/Legante: 2,33/1 (2,1 кг/0,9 кг; 10,8 кг/4,5 кг)

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

1. При необходимости заколеровать универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Microcemento. Пигменты добавляются в связующее Microcemento Legante.
2. Непосредственно перед применением необходимо смешать в заданном соотношении до однородного состояния Microcemento Struttura или Fronte с Microcemento Legante.

Для этого в чистую пластиковую тару наливают Microcemento Legante, а затем при постоянном перемешивании постепенно добавляют Microcemento Struttura или Fronte.

! Компоненты перемешивать до однородного состояния.

! Время работы материалом после смешивания не более двух часов.

! Инструкцию по нанесению системы Decorazza Microcemento смотрите на упаковках Microcemento Struttura и Fronte.

**СОСТАВ MICROCEMENTO LEGANTE**

Акриловый полимер

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 25°C.

УПАКОВКА:

Пластиковые ведра 0,9 кг; 4,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 23.99.19-004-21326390-2018

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.decorazza.com