



Наименование:	Декоративная штукатурка «Роллерная» силиконизированная
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Штукатурку толщиной 3-5 мм наносят кельмой из нержавеющей стали. Растирают штукатурку и формируют рельеф пластиковой кельмой круговыми или продольными движениями до образования желаемого рисунка. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения пластиковой кельмы, можно получать горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные углубления. В процессе нанесения и растирания штукатурки, на инструменте образуется избыточная жидкая масса материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. Это облегчает работу по созданию необходимого рисунка. При необходимости снижения вязкости - добавить не более 5% воды. Перед использованием размешать.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с рельефообразующим наполнителем. Обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, гидрофобными (водоотталкивающими) свойствами, атмосферостойкостью и высокой паропроницаемостью.
Колеровка:	Может колероваться колеровочными красками или пастами ТМ «VGT» в пастельные тона. Не рекомендуется добавление паст более 1% ввиду снижения водоотталкивающих свойств.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «Бетонконтакт» или «Адгезионной» ТМ "VGT". Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Расход:	Ориентировочный расход в зависимости от вида штукатурки составляет 2-4 кг/м².
Время высыхания:	Слой, толщиной 3-5 мм до отлипа высыхает 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера с добавлением диспергаторов, стабилизаторов, пеногасителей, загустителей, силиконовых добавок и других вспомогательных веществ.

**Технические
условия:**

2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2