



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ “МИРАЖ”

МАТОВАЯ

ОПИСАНИЕ

Декоративная матовая полупрозрачная штукатурка со специальными стеклянными микрошариками позволяет создать на поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и современный интерьер. Применяется для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Оно обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой. Рекомендуется предварительно зашпатлевать поверхность финишной шпатлёвкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ “VGT” для выравнивания впитывающей способности основания. Перед нанесением штукатурки поверхность рекомендуется окрасить цветной краской выбранного оттенка.

КОЛЕРОВКА

Может колероваться на автоматических колеровочных машинах по каталогу цветов “Мираж матовый” или вручную колеровочными пастами ТМ “VGT”.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Штукатурка представляет собой пастообразную массу с добавлением специальных стеклянных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Штукатурка обладает прочностью и стойкостью к мытью.

ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

Материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью шпателя. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
от 150 до 200 г/м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

До отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, пигмент, стеклянные микрошарики.

**ОПИСАНИЕ
ОПАСНОСТИ**

Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм.1-7

ФАСОВКИ

1 кг, 5 кг

ИНСТРУМЕНТ

Кисть

